



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Velluto Bouclé / Cut Loop	100% PA	Tufting 1 / 10"	± 950 gr/m ²	± 1.880 gr/m ²	± 6 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 8,5 mm	205.400/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta CB / Action back	2-4 m ± 2%	25 m
Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Conducibilità Termica / THERMAL CONDUCTIVITY	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION		
B _{fl} -s1	23	0,12 m ² K/W	ΔLw 27 dB		

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Bfl-s1



Pavimento riscaldato



Riduzione del suono



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedie a rotelle



Adatto per uso scale

Colori disponibili / Colours available

