

Monaco

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% PA 6	Tufting 1 / 10" saxony	± 1.150 gr/m ²	± 2.020 gr/m ²	± 5 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 8 mm	209.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	100 cm ± 2%	25 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTEN- ZA / RESISTANCE CLASS	CONDUCIBILITÀ TERMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FAST- NESS	RESISTENZA ALL' ACQUA / WATER RESI- STANCE
B _{fl} -s1	23/33	0,17 m ² K/W	ΔLw 26 dB	≥ 5-6	≥ 4-5
RESISTENZA AL CALPESTIO/ RUBBING FASTNESS	ANTISTATICO PERMA- NENTE / PERMANENT- LY ANTISTATIC	EMISSIONI COV / VOC EMISSIONS			
≥ 4	≤ 2kV	A +			

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Uso alto contract



Bfl-S1

Pavimento
riscaldato

Antistatico

Riduzione
del suonoResistenza
raggi UVGrado di
morbidezzaLocali a
basso
trafficoLocali a
medio/alto
trafficoLocali con
sedie a
rotelleAdatto per
uso scale

Emissioni COV

Colori disponibili / Colours available

